

PINTURA ACRÍLICA **POLIARG** TECHOS Y CIELORRASOS

evolución
sustentable

Látex acrílico para techos y cielorrasos. Con máxima blancura y poder cubritivo, de acabado mate, está diseñado para proteger y embellecer cielorrasos y techos de madera, hormigón y revoque. Sus cualidades antihongo preservan las superficies por mucho más tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en interiores solamente.
Mezclar el contenido antes de usar.
Aplicar dos o tres manos a rodillo, pincel o soplete.
Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluída en agua, enjuagando completamente.

Superficies de revoque nuevas: lavar la superficie con ácido muriático diluído 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua.

Revoque envejecido: Aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg, según instrucciones y luego dejar secar antes de pintar.

Superficies con pintura envejecida: quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg según instrucciones.

Cielorrasos de Madera virgen: lijar y aplicar una mano de Fijador Acrílico PoliArg y dejar secar.

Madera con pintura envejecida: lijar y eliminar partes flojas. Limpiar y aplicar una mano de Fijador Acrílico PoliArg.

APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, aplicar dos o tres manos con rodillo, pincel o soplete. Se puede dar una primera mano con 10 o 15% de agua a modo de imprimación, para lograr un cubritivo más homogéneo. Luego dar las siguientes manos sin diluir. Dejar secar de 1 a 2 horas entre manos. El secado final es de 24hs.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.



- Gran poder cubritivo.
- Máxima blancura.
- Acabado mate.
- Anti-hongos.
- Gran durabilidad.

Rendimiento	9 a 12 m ² /mano/litro
Secado entre manos	de 1 a 2 horas
Secado final	24 horas
Dilución y limpieza	Agua
Presentaciones	4, 10 y 20 litros

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLOR



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar



poliuretanos
argentinos
QUIMARGEN S.R.L.