

PRIMER ADHESIVO **POLIARG** PU FOAM

evolución
sustentable



PU FOAM es un complemento de unión para espuma de poliuretano. Actúa como PRIMER de adhesión sobre superficies compuestas por espuma de poliuretano proyectado, cuando éstas son recubiertas por membranas poliuretánicas **PU100** o **PU25**.

APLICACIÓN

Aplicar luego de haber corroborado la desaparición de gases generados durante la aplicación de la espuma de poliuretano y que en ese lapso de tiempo no haya sufrido lluvias o derrames abundantes de agua.

APLICACIÓN CON MANTO GEOTEXTIL

Proceder de igual manera hasta aplicar la mano de imprimación, si fuese necesario y aplicar una mano en estado puro. Una vez secada la primera capa, aplicar una nueva y desenrollar el manto geotextil apoyándolo sobre la capa húmeda y provocando que quede inmersa en la pintura. Se aconseja aplicar una nueva capa una vez que se terminó de introducir el manto para cubrirlo completamente. Dejar secar completamente y continuar con las siguientes manos hasta finalizar el esquema de pintado. El consumo estipulado para este método es de 2.3 a 2.8 kg /m².

LIMPIEZA

Los elementos utilizados deberán lavarse con agua, inmediatamente después de ser utilizados, evitando que el producto se seque sobre ellos.

SEGURIDAD

Utilizar gafas y guantes de seguridad. Ante salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua inmediatamente hasta verificar la eliminación completa del producto y asistir a un centro de ojos. Si se produce ingesta evitar el vómito y beber abundante agua. Luego acudir a un centro médico.

- Fácil aplicación.
- Resistente a la helada.
- Transitible.
- Bajo contenido en COV (10 gr./lt.)
- Rápido secado
- Fácil y rápida aplicación.
- Gran durabilidad.
- Resistente a los rayos UV.

Alargamiento de rotura	155%
Alargamiento de rotura (luego de exposición a -25°C durante 4 horas)	80 %
Permeabilidad al agua, cada 24hs	0,18 kg/m²
Dureza Shore	90 A
Tiempo de secado entre manos	2 hs
Tiempo de secado final	48 hs
Consumo sin manto	1,0 a 1,5 kg/m²
Consumo con manto	2,3 a 2,8 kg/m²
Habilitación al tránsito	36 hs
Contenido en COV	10 g/lt
Certificados	ISO 9001 y 14001

MÉTODOS DE APLICACIÓN



COLORES



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar


**poliuretanos
argentinos**
QUIMARGEN S.R.L.