

FIJADOR CONCENTRADO **POLIARG** SELLADOR AL AGUA

evolución
sustentable



Sellador y fijador acrílico base acuosa desarrollado para soportes donde sea necesario obtener una buena adherencia, dando uniformidad a paredes muy porosas y eliminando el polvillo de las mismas. Contiene resinas acrílicas de alta performance.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en interiores y exteriores.
Mezclar el contenido antes de usar.
Aplicar a rodillo, pincel o soplete.
Lavar los utensilios con agua y jabón luego de utilizarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a sellar debe estar libre de partes flojas, restos de pinturas anteriores que puedan desprenderse con el tiempo o que estén muy débilmente adheridas a las paredes. Se pueden utilizar herramientas como espátulas para desprender estas partes flojas. Eliminar los hongos, si existieran, con lavandina diluída en agua, enjuagando completamente.

Superficies de revoque nuevas: lavar la superficie con ácido muriático diluído 1:10 en agua. Dejar secar y luego enjuagar con abundante agua.

Revoque envejecido: aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg, según instrucciones y luego dejar secar antes de pintar.

Superficies con pintura envejecida: quitar las partes flojas de la superficie mecánicamente y luego aplicar una o dos manos de Fijador Acrílico PoliArg según instrucciones.

APLICACIÓN

Diluir una parte de fijador con 3 partes de agua, mezclar bien y usar. Se puede aplicar a rodillo, pincel o soplete. Aplicar de 1 a 3 manos hasta fijar todo el polvillo, sin que la pared comience a elevar su brillo.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ni aspirar. Si ocurriera, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de reacción alérgica, abandonar su manipulación y acudir al centro asistencial más cercano.

- Fácil de aplicar.
- Rinde 4 veces su volumen.
- Resinas acrílicas de alta performance.
- Uso en interior y exterior.

Rendimiento	12 a 16 m²/mano/litro
Secado entre manos	de 1 a 2 horas
Secado final	12 horas
Dilución y limpieza	Agua
Presentaciones	4, 10 y 20 litros

MÉTODOS DE APLICACIÓN



Armesti 3673
B1834FIO Temperley
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
(5411) 4260-0045 - www.poliarg.com.ar


**poliuretanos
argentinos**
QUIMARGEN S.R.L.